

D.E.H.TM 1450

Пожалуйста, используйте этот лист технической информации (TDS) в сочетании с листом данных о безопасности материалов (MSDS) и соблюдайте условия использования, которые указаны в нем. Текущий паспорт безопасности может быть запрошен у компании Olin через почтовый ящик info@olinbc.com.

Описание	Марка D.E.H. TM 1450 – это отвердитель для эпоксидных смол, представляет собой полиаминоамидный аддукт.
Преимущества	D.E.H. TM 1450 – гидрофобный отвердитель, обеспечивающий эпоксидным системам превосходную адгезию к влажным и плохо подготовленным поверхностям. Рекомендован для праймеров по бетону, высоконаполненных пигментированных анткоррозионных покрытий по металлу и для структурных клеев.
Применение	<ul style="list-style-type: none"> • Адгезивы • Общестроительное назначение: грунтовки и пропитки • Промышленные покрытия: судовые и защитные

Свойства	Номинальная величина (англ)	Номинальная величина (СИ)	Метод
AHEW	115 г/экв	115 г/экв	
Абсолютная вязкость (77°F (25°C))	от 600 до 1400 мПа·с	от 600 до 1400 мПа·с	ISO 3219
Цвет по шкале Гарднера, макс.	11	11	ASTM D1544
Аминное число	от 270 до 300 мг KOH/g	от 270 до 300 мг KOH/g	ISO 9702
Время жизни ² (73°F (23°C), 100 г)	60 мин	60 мин	GELNORM Geltimer-TC
Твердость по шкале Шора D ³			DIN 53505
55°F (13°C), 80% отн. вл., 1.0 день	27	27	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 2.0 день	54	54	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 7.0 день	71	71	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 1.0 день	61	61	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 2.0 день	73	73	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 7.0 день	77	77	
Твердость по методу Кенига-Персоза ³			DIN 53157
55°F (13°C), 80% отн. вл., 1.0 день	8	8	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 2.0 день	14	14	
55°F (13°C), 80% отн. вл., 7.0 день	81	81	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 1.0 день	23	23	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 2.0 день	60	60	
73°F (23°C), 50% отн. вл., 7.0 день	155	155	
Прочность на сжатие ³			ISO 604
14.0 день, 73°F (23°C), 50% отн. вл	12300 psi	85.0 MPa	
Прочность на изгиб ³			ISO 178
8.0 день, 73°F (23°C), 50% отн. вл + 3 часа, при 80°C	11900 psi	82.0 MPa	
Прочность на растяжение ³			ISO 527-2
14.0 день, 73°F (23°C), 50% отн. вл	6960 psi	48.0 MPa	
Относительные удлинение при разрыве ³			ISO 527-2
14.0 день, 73°F (23°C), 50% отн. вл	5.0 %	5.0 %	

Примечания

¹Приведенные свойства стандартны и не является спецификацией. Потребители должны подтвердить результаты собственными тестированиями

² Смола: D.E.R.TM 331

³ Смола: D.E.R.TM 3531

Управление качеством продукции

Компания Olin заботится обо всех, кто занимается производством, распространением и использованием своих продуктов, а также для окружающей среды, в которой мы живем. Забота является основой нашей философии управления качеством продукции, с помощью которой мы оцениваем информацию о здоровье и безопасности по отношению к окружающей среде в нашей продукции и предпринимаем соответствующие шаги к защите здоровья сотрудников и населения.

Olin рекомендует своим клиентам и потенциальным потребителям пересматривать свои заявки на продукты с точки зрения здоровья человека и качества окружающей среды. Сотрудники Olin могут помочь клиентам найти экологичные и безопасные решения, чтобы гарантировать, что продукты Olin не используются способами, для которых они не были предназначены или не были проверены. Ваш торговый представитель Olin может предоставить необходимые контакты.

Нормативные документы (RDS)

Компания Olin предоставляет информацию о статусе регулирования своей продукции в рамках известных программ регулирования в нормативной таблице (RDS). Нормативные документы могут быть получены по запросу на почтовый адрес info@olinbc.com.

Дисклеймер

Примечание: Olin не берет на себя никаких обязательств или ответственности за информацию в этом документе. Поскольку условия использования на объектах, не принадлежащих Olin, находятся вне ее контроля, а государственные требования могут различаться в зависимости от местоположения и могут изменяться, покупатель несет ответственность за то, чтобы определить, подходят ли продукты Olin для использования, а также должен обеспечить утилизацию в соответствии с государственными требованиями страны использования. Компания Olin не берет на себя ответственность и не принимает на себя никаких обязательств, а также не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Пользователь предоставленной информации несет исключительную ответственность за соблюдение всех применимых государственных требований. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ ИСКЛЮЧЕНЫ.

Контакты

www.OlinEpoxy.com

США:	1-844-238-3445	Канада:	1-877-304-4442
Китай:	86-4008859485	Франция:	33-176361145
Германия:	49-41417693000	Гонконг:	852-58081886
Италия:	39-0694805761	Япония:	81-345406770
Латинская Америка:	55-1151884105	Россия:	7-4996092327
Сингапур:	65-31632006	Южная Корея:	82-260221296
Соединенное королевство Великобритания:	44-8000869047		

